



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 17/06/2015

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it



BLACK67

Trattamento per graniti neri Surface treatment for black granite

Descrizione / Description :

BLACK67 si applica per uniformare incrementare il colore e migliorare la superficie dei graniti neri. In particolare si suggerisce il prodotto in quei blocchi in cui sono presenti difetti di fiocchi bianchi, macchie di olio e colore del fondo troppo grigio.

BLACK67 is applied to uniformly enhance the surface color of black granite. Its application darkens the surface by masking the grey background, and covering the white spots and the oil patches that are typical of poor quality black granites. BLACK67 gives a more uniform surface, with a dark polished effect.

Istruzioni d'uso / Instructions for use:

I risultati migliori si ottengono seguendo attentamente le modalità d'uso.

Il materiale va levigato fino alla grana 800 asciugato tramite l'utilizzo di forni o anche lasciandolo all'aria aperta uno o due giorni in modo che perda l'umidità che ha assorbito durante la lucidatura. BLACK67 va applicato a rullo lasciando un leggero eccesso. (50gr/mq)

Si lascia asciugare il prodotto per almeno 48-72 ore. L'utilizzo di forni o climi particolarmente caldi permette di accorciare questo tempo.

Si procede quindi alla lucidatura finale utilizzando spazzole in carburo di silicio per la rimozione del trattamento piu Gr.1200 e LUX teste lucidanti.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione.

Agitare prima dell'uso.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

Best results are obtained by following the instructions carefully.

The product must be applied on dry and clean surfaces. The presence of water, dust or dirt may compromise the wanted result regarding the uniformity of the surface.

Polish the surface to 800 grit and dry the slab in an oven or in the open air for several days.

Apply the product, uniformly using a roll. Leave a slight excess of product on the surface. (Coverage 50 gr/mq = 0.2 oz/sqft).

Once applied, wait for 48-72 hours then remove the excess using brushes made of carborundum. Follow with 1200 grit brushes and finish with Lux buffing head.

IMPORTANT: When a surface is treated for the first time, we suggest testing the effect on a small hidden part.

Shake very well before use.

Close the container after use.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 17/06/2015

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm³: 0,96

ASPETTO: liquido nero

CONSUMO: Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.
Normalmente è 50gr/mq.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0.96

APPEARANCE: black liquid

COVERAGE Around 50gr/mq or 0.2 oz/sqft. The coverage varies depending on the porosity of the stone.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni. Tra 30-40°C è garantito 12 mesi.

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C or 64-77 °F, kept away from source of heat, humidity and sun light. Stored between 30-40°C or 86-104 °F the product will last at least 1 year.

Misure di sicurezza / Safety rules

BLACK67 è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

BLACK67 is a chemical product. Please read the safety data sheet before use and follow the rules written in the label on the cans/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures